

Arte Renascença

Manual de aplicação

Descrição Revestimento com acabamento suave e sofisticado, caracterizado pela presença de pequenos cristais que enriquecem a superfície, dando um sentimento agradável ao ambiente.

Indicação Indicado para pintura de superfícies externas e internas de alvenaria em geral, concreto, blocos de cimento, blocos cerâmicos, placas pré-moldadas, entre outras.

Preparação da superfície

- A superfície deve estar limpa, isenta de umidade, pó e outras sujeiras.
- Se você identificar mofo, lave com solução à base de cloro.
- Se a parede estiver desgastada/desagregando, raspe ou escove as partes soltas.
- Caso a parede esteja com pintura com brilho deverá ser lixada.
- Se a superfície apresentar desníveis ou ondulações deverá ser corrigida com uma massa de correção.

Cuidados que antecedem a aplicação:

Para o sucesso da aplicação (Superfícies externas), evitar dias com temperatura abaixo de 16 Graus e dias chuvosos, Garantindo um melhor acabamento.

Aplicação

Aplicação do fundo primer e selador:

Aplicar o fundo primer com uma desempenadeira de PVC, com movimentos circulares, de baixo para cima ou na horizontal. Aplicar até a superfície estar devidamente corrigida.
Aplicar selador com rolo de lã ou espuma de forma uniforme.

Aplicação do acabamento

Primeira etapa:

Preparação do produto: Caso o material esteja desidratado, pode acrescentar um pouco de água até a sua consistência ideal para aplicação.

Segunda etapa:

Aplicar a massa de acabamento em 1 demão, de forma uniforme com desempenadeira de aço inox.

Terceira etapa:

Realizar o desempenamento do produto com uma desempenadeira de PVC lisa, realizando movimentos circulares de forma a retirar o excesso de material deixando o com uma espessura uniforme.

Secagem:

O revestimento tem uma secagem a toque de até 30 minutos e sua cura total fica em torno de até 20 dias, dependendo do tipo de superfície e do clima aplicado.

OBS: Os produtos USECOR são produzidos a partir de pedras naturais, por esse motivo o revestimento poderá sofrer variação de cor e tonalidade de um lote para outro.

Dados do Técnico	
Embalagem:	Galão de 5 kg e barrica 28 Kg.
Validade:	6 Meses a partir da data de fabricação.
Composição básica:	Polímeros acrílicos, minerais e aditivos.
Condições de armazenamento:	Armazenar em local seco, em temperaturas entre +5°C e +35°C. Protegido da luz direta do sol e do gelo.
Ambiente:	Interno e externo.
Consumo:	3,5 kg/m ²

Importante Rendimento pode variar de acordo com a superfície e acabamento desejado do aplicador.

Precauções O ambiente deve ser mantido ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Durante o manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. Consulte um médico levando a embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as recomendações de uso. Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2. Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos respeitando a legislação local.

Termo de garantia Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade e a garantia de durabilidade está condicionada ao uso adequado do mesmo. Garantia de 05 anos, fornecidos em condições adequadas para uso em paredes internas e externas. Existem alguns fatores na qual a garantia está condicionada:

- Aplicação do material por profissionais não credenciados,
- Local da aplicação do material, apresentar manchas ocasionadas por produtos desconhecidos, infiltrações de dentro para fora, deslocamento do revestimento devido a solturas de reboco e por problemas estruturais do imóvel;
- Aplicação em paredes úmidas ou quando apresentar crostas de sujeiras e/ou bolor.
- Importante nunca aplicar sobre paredes quentes e sob calor excessivo do sol.

A não observância dessas indicações pode gerar problemas de descascamento da superfície, perda das características de aderência e resistência ao atrito.

As recomendações e informações contidas neste boletim são meramente orientativas e dadas de boa fé e representam o melhor de nosso conhecimento. O consumidor/aplicador deve observar os procedimentos e normas existentes.

SIGA NOSSO INSTAGRAM
@usecor_revestimentos



USECOR.COM
41 - 3372.1022